SR2, SRH2
Rura termokurczliwa
pogrubiona, współczynnik skurczu 3:1, z klejem lub bez kleju termotopliwego

Zastosowania
- Izolacja
- Ochrona przed wilgocią
- Odpowiednia do muf i głowic kablowych

Materiał
- Sieciowane poliolefiny
- Wolne od ołowiu i kadmu

Kolory
- Czarny

Certyfikaty
- Zgodne z IEC 60684-2

Właściwości
- Pogrubiona
- Wolna od halogenów
- Wolna od silikonów
- SR2 bez kleju termotopliwego
- SRH2 z klejem termotopliwym
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Stabilna termicznie
- Bardzo dobre właściwości elektryczne
- Odporna na czynniki chemiczne
- Odporna na promieniowanie UV

Typ		Średnica wewnętrzna [mm] przed obkurczeniem	Średnica wewnętrzna [mm] po obkurczeniu	Grubość ścianki po obkurczeniu	Długość [m]	Nr kat.
SR2 bez kleju		**Kolor: czarny**				
SR2	12-3/1000	12	3	2,2	1	**127391**
	22-6/1000	22	6	2,6	1	**127394**
	34-7/1000	34	7	2,6	1	**127397**
	40-12/1000	40	12	2,6	1	**127400**
	56-16/1000	56	16	2,7	1	**127403**
	63-19/1000	63	19	2,8	1	**143818**
	75-22/1000	75	22	3,0	1	**127406**
	95-26/1000	95	26	3,2	1	**127407**
	120-34/1000	120	34	3,3	1	**127408**
	140-42/1000	140	42	3,5	1	**143806**
	160-50/1000	160	50	3,5	1	**143811**
SRH2 z klejem		**Kolor: czarny**				
SRH2	8-2/1000	8	2	1,7	1	**127416**
	12-3/1000	12	3	2,2	1	**127417**
	22-6/1000	22	6	2,6	1	**127418**
	34-7/1000	34	7	2,6	1	**127421**
	40-12/1000	40	12	2,6	1	**127423**
	56-16/1000	56	16	2,7	1	**127425**
	63-19/1000	63	19	2,8	1	**135859**
	75-22/1000	75	22	3,0	1	**127427**
	95-26/1000	95	26	3,2	1	**127429**
	120-34/1000	120	34	3,3	1	**127431**
	140-42/1000	140	42	3,5	1	**144013**
	160-50/1000	160	50	3,5	1	**144018**
Szpule, SR2 bez kleju		**Kolor: czarny**				
SR2	12-3/m	12	3	2,2	30	**143759**
	22-6/m	22	6	2,6	30	**143764**
	34-7/m	34	7	2,6	30	**143766**
	40-12/m	40	12	2,6	30	**143770**
	56-16/m	56	16	2,7	30	**143803**

Inne długości na żądanie.
Długość rur na szpuli do uzgodnienia.

Dane techniczne	Wartość	Certyfikat
Właściwości fizyczne		
Gęstość	1,10 g/cm^3	IEC 60684-2
Twardość	55 Shore D	DIN 53 505
Wydłużenie przy zerwaniu	350%	IEC 60684-2
Wytrzymałość na rozciąganie	13 MPa	IEC 60684-2
Skurcz wzdłużny	≤10%	IEC 60684-2
Współczynnik skurczu	3:1	IEC 60684-2
Współśrodkowość: rozciągnięta obkurczona	 50% 85%	IEC 60684-2
Właściwości termiczne		
Zakres temperatury pracy	-40°C do +120°C	IEC 60684-2
Temperatura obkurczania	>125°C	
Zachowanie palne	niesamogasnąca	IEC 60684-2 metoda C
Elastyczność w niskiej temp.	-40°C	IEC 60684-2
Starzenie cieplne (168 h przy 150°C) Wydłużenie przy zerwaniu Wytrzymałość na rozciąganie	 250% 12 MPa	IEC 60684-2
Właściwości elektryczne		
Wytrzymałość dielektryczna	25 kV/mm	IEC 60684-2
Rezystywność skrośna	10^{14} Ω x cm	IEC 60684-2
Właściwości chemiczne		
Korozja	brak	IEC 60684-2
Odporność na grzyby i pleśnie	współczynnik 1	IEC 60684-2

Wszystkie wielkości pomiaru są wartościami minimalnymi.